AKKIT 204

AUSGLEICHS- UND GEFÄLLEMÖRTEL

▶ für Schichtstärken bis 50 mm ▶ sehr gute Verarbeitungseigenschaften
▶ sehr emissionsarm – EC I Plus R ▶ spannungsfrei ▶ für Innen & Außen und für Boden & Wand
▶ geeignet für Fußbodenheizung

Produkteigenschaften

Sehr emissionsarmer, pulverförmiger, hoch vergüteter, wasser- und frostfester, schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichs- und Gefällemörtel. Durch spezielle Zuschlagstoffe härtet der Mörtel spannungsfrei bis 50 mm aus und zeigt sehr gute Verarbeitungseigenschaften.

Anwendung

Im Innen- und Außenbereich, zum Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen vor der Fliesenverlegung in Wohnräumen, Duschen, auf Balkonen, Terrassen und Garagen.

Produktdaten

Lieferform:
25 kg Papiersack
Lagerung:
Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde ca. 9 Monate lagerfähig.

Technische Angaben

Verbrauch:	ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke
Wasserbedarf:	ca. 0,16 l/kg (entspricht 4 l / 25 kg)
max. Schichtdicke:	50 mm
Verarbeitungszeit:	ca. 30 Minuten
Verlegereife:	nach ca. 1 - 6 Std. (je nach Schichtstärke)

Geprüft nach

EC I Plus R
EN 13813

Druckfestigkeiten:
1 Tag ca. 4 N/mm²
7 Tage ca. 10 N/mm²
28 Tage ca. 14 N/mm²

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug: Langsam laufendes, elektrisches Rührwerk, geeignetes Mischgefäß, Maurerkelle, Glättkelle, Spachtel, Latte
Untergrund: Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den aktuell gültigen Normen entsprechen. Auf allen bauüblichen, mineralischen Untergründen wie Beton, Kalkzementputzen, Zementestrichen und Gasbeton. Nicht geeignet auf Holz, Kunststoff, Metall, wasserabweisenden Untergründen, sowie auf Gipsbaustoffen.
Anmischen: In einem sauberen Mischgefäß durch Einrühren mittels langsam laufendem Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen (Mischzeit ca. 4 Minuten).
Verarbeitung: Den frischen Mörtel auf die grundierte Fläche aufbringen. Bei großflächigen Anwendungen entsprechende Kellenschnitte ausbilden.
Nachbehandlung: Zu rasche Austrocknung des frischen Mörtels durch geeignete Maßnahmen (z. B. Feuchthalten) verhindern. Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Für ein perfektes System

AKKIT Produkte

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz:

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

40012-A01/01 Akkit 204 Ausgleichs- und Gefällemörtel, gültig ab: 1.1.2018.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

AkKit
Einfach. Flexibel. Beständig.